

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 11-02KK



1. Termék típusa	Kőanyaghalmozok	
1.1 Termék megnevezése	0/4 mm névleges méretű frakció	
2. Termék egyedi azonosítója	11-02KK (Gyártási számot lásd a csomagoláson található vonalkódos címkén) - 05	
3. Rendeltetés	MSZ EN 12620:2002+A1:2008 Harmonizált szabvány szerint adaglékanyagként történő felhasználásra betonhoz, utakban és más létesítményekben.	
4. Gyártó neve, címe	Forgalmazó: KK Kavics Beton Kft. H- 1088 Budapest, Krúdy utca 11.	Gyártó: KK Kavics Beton Kft. H-2347 Bugyi, Alsóráda pusztá 10.
5. Tanúsítási rendszer	2+	
6. Bejelentett szervezet (hEN)	A 1415 sz. bejegyzett szervezet (ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.) a terméktípus meghatározását, típusvizsgálatát és a típusvizsgálati bizonyítványt kiadta, valamint a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát, az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését elvégezte és a termék Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítványát kiadta. Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítvány száma: 1415-CPR-132-(C-25/2015)	

7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény

Termékjellemzők	Teljesítmény	Osztály	Műszaki előírások
Szemnagyság d/D	0/4	G_{F85}	MSZ EN 933-1:2012
Finomszem tartalom	≤3 m ³ /m %	f₃	MSZ EN 933-1:2012
Testsűrűség	2,63 Mg/m ³		MSZ EN 1097-6:2013
Vízfelvétel	0,30 %	W_{Az24}	MSZ EN 1097-6:2013
Halmazsűrűség	1,60 Mg/m ³		MSZ EN 1097-3:2000
Hézagterfogat	38,94 %		MSZ EN 1097-3:2000
Kötési idő Eredeti adalékanyag 480 °C-on izzított adalékanyag	300 perc 299 perc		MSZ EN 1744-1: 2009 + A1:2013 15. 3 fejezet
28 napos nyomószilárdság Eredeti adalékanyag 480 °C-on izzított adalékanyag	26,3 MPa 26,6 MPa		MSZ EN 1744-1: 2009 + A1:2013 15. 3 fejezet
Relatív nyomószilárdság (S)	98,9 %		MSZ EN 1744-1: 2009 + A1:2013 15. 3 fejezet
Fagyállóság	0,7%	F1	MSZ EN 1367-1:2007
Kémiai jellemzők			
Finomszemek minősége, metilénkék érték	0,25 g/kg		MSZ EN 933-9:2009+A1:2013
Klorid tartalom	<0,001 m ³ /m %		MSZ EN 1744-1: 2009 + A1:2013 7. fejezet
Savoldható szulfat-tartalom	<0,01 m ³ /m %		MSZ EN 1744-1: 2009 + A1:2013 12. fejezet
Vízoldható szulfát-tartalom	0,02 m ³ /m %		MSZ EN 1744-1:2009+A1:2013 10.1. szakasz
Összes kén-tartalom	<0,1 m ³ /m %		MSZ EN 1744-1:2009+A1:2013 11.1. szakasz
Humusz tartalom	Nem mutatható ki		MSZ EN 1744-1: 2009+ A1: 20 13 15.1. szakasz
Felúszó szerves szennyeződéssel	0,1 m ³ /m %		MSZ EN 1744-1: 2009+ A1: 20 13 14.2. szakasz
Alkáli-szilika reakció			
Feloldódott kovasav (Sc)	109 mmol/dm ³		ASTM C 289-2007 (visszavont szabvány)
Alkalinitas csökkenés (Rc)	94 mmol/dm ³		ASTM C 289-2007 (visszavont szabvány)



TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 11-01KK



CE	
1415.	
KK Kavics Beton Kft. 1088 Budapest, Krúdy u. 11.	
19	
1415-CPR-132-(C-25/2015)	
MSZ EN 1262.2002+A1:2008 Kőanyaghalmozok (adalékanyagok) betonhoz 11-KK	
Szemnagyság d/D	0/4
Finomszem tartalom	f₃
Testsűrűség	2,63 Mg/m ³
Vízfelvétel	WA₂₄
Halmazsűrűség	1,60 Mg/m ³
Hézagterfogat	38,94%
Kötési idő	
Eredeti adalékanyag	300 perc
480 °C-on izzított adalékanyag	299 perc
28 napos nyomószilárdság	
Eredeti adalékanyag	26,3 MPa
480 °C-on izzított adalékanyag	26,6 MPa
Relatív nyomószilárdság (S)	98,9%
Fagyállóság	F1
Kémiai jellemzők	
Finomszemek minősége, metilénkék érték	0,25 g/kg
Klorid tartalom	<0,001 % _m
Savoldható szulfát-tartalom	<0,01 % _m
Vízoldható szulfát-tartalom	0,02 % _m
Összes kén-tartalom	<0,1 % _m
Humusz tartalom	Nem mutatható ki
Felúszo szerves szennyeződéssel	0,1 % _m
Alkáli-szilika reakció	
Feloldódott kovásv (Sc)	109 mmol/dm ³
Alkalinitas csökkenés (Rc)	94 mmol/dm ³

8. Nyilatkozat

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Budapest, 2019. december 2.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:


Michael Silly
Ügyvezető Igazgató

